

FILM-B38

DESCRIZIONE: **NASTRO
PROTETTIVO**

SUPPORTO: **FILM DI
POLIETILENE**

NATURA
CHIMICA: **EMULSIONE
ACRILICA**

COLORE: **TRASPARENTE**

Il Film-B38 è un film protettivo di polietilene a base acrilica, che permette la protezione di molte superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORI E CARATTERISTICHE
CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA PROVA: TEMPERATURA (°C) PRESSIONE ATMOSFERICA (mmHg) UMIDITA' RELATIVA (%)	20° +/- 10% 760 +/- 5% 80 +/- 10%
NATURA CHIMICA	EMULSIONE ACRILICA
SUPPORTO	FILM DI POLIETILENE LDPE
SPESSORE DEL SUPPORTO (ASTM D3652)	0.045 +/- 5% mm
RESISTENZA ALL'ACQUA	NO
SPESSORE TOTALE PRODOTTO (AFERA 4006)	0.058 +/- 5% mm
RESISTENZA ELASTICA DEL SUPPORTO (ASTM D638)	longitudinale: > 27 N/mm ² trasversale: > 17 N/mm ²
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DEL SUPPORTO (ASTM D638)	longitudinale: > 365% trasversale: > 570%
ADESIONE SU ACCIAIO (AFERA 4001)	425 +/- 5% g/25mm
TAGLIO STATICO 23 °C (AFERA 4012)	> 48 ore
PERIODO DI STOCCAGGIO	6 mesi a 20°C

Possibili applicazioni



- Automotive – stampaggi in uretano, fasce decorative e paraurti.
- Metalli – alluminio: lamine e bobine lisce di macchina, estrusioni di alluminio nudo e verniciato, acciaio inox.
- Pannelli per architettura e serrande di box – verniciate – lucide.
- Applicazioni generali – laminate decorative.

Tecniche di applicazione



- Per risultati ottimali questi nastri devono essere applicati e rimossi a temperature non inferiori a 16°C e occorre evitare l'esposizione diretta ai raggi UV, che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni dei nastri.
- Il film protettivo autoadesivo deve essere applicato su superfici piane, perfettamente pulite e sgrassate.
- Nel caso di applicazione sopra superfici verniciate, queste ultime devono essere perfettamente asciutte ed indurite.

DURATA E CONSERVAZIONE



- 6 mesi se immagazzinato a temperatura ambiente ($\approx 20^{\circ}\text{C}$) in ambiente pulito ed asciutto, nelle confezioni originali.
- Le variazioni della temperatura di stoccaggio possono modificare il livello di adesione del prodotto. Queste variazioni non cambiano le caratteristiche generali del prodotto.

NOTE Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'utilizzo finale dei prodotti Mastikol[®], sono fornite in buona fede sulla base delle conoscenze ed esperienze attuali sui prodotti, quando vengono manipolati, immagazzinati ed applicati in condizioni normali.



Mastikol[®] non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul metodo.

Spetta al cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Mastikol[®], nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o di adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti Mastikol[®]. Mastikol[®], declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto.

Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda tecnica riguardanti i prodotti Mastikol[®], che verrà fornita su richiesta.