

MK 1900-N

Nastro Americano

MK 1900-N Nastro Americano è un film protettivo di polietilene abbinato ad un adesivo sintetico in gomma-resina, utilizzabile per molte applicazioni.

DESCRIZIONE: **NASTRO PROTETTIVO**

SUPPORTO: **FILM DI POLIETILENE**

NATURA CHIMICA: **MISCELA DI GOMMA E RESINA SINTETICA**

COLORE: **ARGENTO, NERO**

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORI E CARATTERISTICHE
NATURA CHIMICA	MISCELA GOMMA/RESINA SINTETICA
SUPPORTO	TESSUTO CON RIVESTIMENTO IN POLIETILENE
SPESSORE DEL NASTRO	0.17 mm
RESISTENZA ALL'UMIDITA'	BUONA
ADESIONE SU ACCIAIO (AFERA 5001)	6,0 N/cm
RESISTENZA A TRAZIONE (AFERA 5004)	28,0 N/cm
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AFERA 5004)	20%
RESISTENZA MAX. A TEMPERATURA	55 – 60 °C
PERIODO DI STOCCAGGIO	6 mesi a 21°C, UR 50%

Possibili applicazioni



- Utilizzabile per la protezione di materiali metallici e plastici sia in ambienti interni che esterni.
- Protezione di contenitori in acciaio durante la fabbricazione o la saldatura.
- Protezione per gli interni di cabine di barche durante le operazioni di assemblaggio o manutenzione.
- Protezione per superfici e parti di velivoli durante la manutenzione, stoccaggio o spedizione.
- Mascheratura di curve, avvolgimento di superfici irregolari, sigillature leggere, tracciatura segnaletica.

Vantaggi



- Facile da tagliare grazie al limitato spessore e conformabile.
- Il film di polietilene conferisce una buona resistenza all'umidità.
- La miscela gomma/resina attacca bene su molte superfici.
- Rotoli sigillati singolarmente per mantenere il prodotto protetto fino al suo utilizzo.

Stoccaggio



- Conservare nella confezione originale, in ambiente pulito e asciutto, ad una temperatura di 21°C e con umidità relativa del 50%.
- Il prodotto ha validità 6 mesi, se conservato nelle condizioni prescritte.



Note Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'utilizzo finale dei prodotti Mastikol[®], sono fornite in buona fede sulla base delle conoscenze ed esperienze attuali sui prodotti, quando vengono manipolati, immagazzinati ed applicati in condizioni normali.

Mastikol[®] non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul metodo.

Spetta al cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Mastikol[®], nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o di adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti Mastikol[®]. Mastikol[®], declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto.

Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda tecnica riguardanti i prodotti Mastikol[®], che verrà fornita su richiesta.