

MK 8211

DESCRIZIONE: **BIADESIVO**

SUPPORTO: **SCHIUMA ACRILICA**

NATURA CHIMICA: **ACRILICO IN SOLVENTE MODIFICATO**

COLORE: **GRIGIO**

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORI E CARATTERISTICHE
NATURA CHIMICA	ACRILICO IN SOLVENTE MODIFICATO
SUPPORTO	SCHIUMA ACRILICA GRIGIA
LINER	POLIETILENE SILICONATO ROSSO
SPESSORE TOTALE (SUPPORTO + ADESIVO)	1,1 ± 0,1 mm
DENSITA' DELLA SCHIUMA	0,85 ± 0,05 g/cm ³
PEEL SU ACCIAIO INOX @ T amb. (ASTM D-3330)	3900 g/25mm
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ASTM D-897)	Alluminio – T amb. – 6000 g/cm ²
RESISTENZA AL TAGLIO (ASTM D-1002)	Acciaio Inox – T amb. – 20 min – ≥ 4000 g/cm ² Acciaio Inox – T amb. – 24 h – ≥ 6300 g/cm ²
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40 / +100°C (fino a 160°C per brevi periodi)
RESISTENZA AI RAGGI U.V.	Buona

Possibili applicazioni



- Utilizzabile per l'assemblaggio di fregi e targhe.
- Adesivizzare profili in plastica, gomma e metallo nel settore automobilistico.
- Utilizzabile anche su superfici di difficile applicazione.

Vantaggi



- Facile da tagliare grazie al limitato spessore e conformabile.
- Elevata adesività.
- Ottima resistenza ai plastificanti e ai raggi UV.

Stoccaggio



- Conservabile per 18 mesi nella confezione originale, in ambiente pulito e asciutto, ad una temperatura di 20°C e con umidità relativa del 50%.

Note



Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'utilizzo finale dei nostri prodotti sono fornite in buona fede sulla base delle conoscenze ed esperienze attuali sui prodotti, quando vengono manipolati, immagazzinati ed applicati in condizioni normali.

Mastikol[®] non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul metodo.

Spetta al cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Mastikol[®], nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o di adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o dall'utilizzo dei nostri prodotti. Mastikol[®], declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto.

Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda tecnica, che verrà fornita su richiesta.