

**MASTIKOL®**  
TOTALE ADESIONE ALL'INNOVAZIONE



# MK 30-10

Adesivo strutturale bi-componente, a base di metilmetacrilato, progettato per l'incollaggio di un'ampia varietà di metalli, materiali termoplastici, termoindurenti e compositi.

TECNOLOGIA	METACRILATO DI METILE
OPEN TIME	16 ÷ 22 MIN.
FIXTURE TIME	25 ÷ 35 MIN.
TENSILE STRENGTH	18 ÷ 22 MPA

## PROPRIETÀ LIQUIDE

	PARTE A	PARTE B
Tecnologia	Metacrilato di metile	Attivatore
Colore	Bianco opaco	Bianco   Nero
Densità @ 23°C	0.99 ± 0,03 g/ml	1.10 ± 0,05 g/ml
Viscosità @ 23°C	100.000 ÷ 140.000 cps	80.000 ÷ 120.000 cps
Rapporto di miscelazione in Volume	10 (variabile ± 1)	1

## PROPRIETÀ MISCELA | PERFORMANCE MECCANICHE

Open Time [ T° @ 23°C   adhesive mass @ 10 grams   Volume mix ratio @ 10:1]	16 ÷ 22 minuti
Fixture Time [According to Lap Joint Shear Strength Test ASTM D1002] [ T° @ 23°C   bond-line Thickness @ 0,254 mm   Target ≥ 1.40 MPa]	25 ÷ 35 minuti
Tempo di Polimerizzazione finale @ 23°C	18 ÷ 24 ore
Densità @ 23°C	1,05 ± 0,05 g/ml
Minimo Gap Fill funzionale	0,75 ± 0,50 mm
Massimo Gap Fill funzionale	15,00 ± 0,50 mm
Resistenza a Trazione	18 ÷ 22 MPa
Resistenza al Taglio (ASTM D1002) [ MK Climatic Aging Cycle → 40 steps ] [ 8 h @ -45°C   U.R. 55% + 8 h @ 40°C   U.R. 98% + 8 h @ 95°C ] [ T° @ 23°C   bond-line Thickness @ 0,254 mm]	Al   Al → 16 ÷ 20 N/mm <sup>2</sup> (Rottura Coesiva) ABS   ABS → 6 ÷ 12 N/mm <sup>2</sup> (Rottura Substrato) VTR   VTR → 6 ÷ 12 N/mm <sup>2</sup> (Rottura Fibra) CF   CF → 9 ÷ 16 N/mm <sup>2</sup> (Rottura Fibra) Al   CF → 10 ÷ 12 N/mm <sup>2</sup> (Rottura Substrato) AISI 316   AISI 316 → 20 ÷ 22 N/mm <sup>2</sup> (Rottura Coesiva)
Allungamento a Trazione	80 ÷ 100 % (ASTM D638)
Modulo elastico a Trazione	600 ÷ 1.000 MPa
Temperatura di servizio	- 40 ÷ + 110 °C
Temperatura di applicazione	+ 18 ÷ + 25 °C

**MASTIKOL SRL**

VIA CIRCONVALLAZIONE, 186/B - 10026 SANTENA (TORINO) - ITALY  
P: +39 0119493746 W: WWW.MASTIKOL.COM E: MASTIKOL@MASTIKOL.IT

PROFESSIONAL BONDING SOLUTION



## APPLICAZIONE

- Prima di procedere con l'incollaggio, eseguire la preparazione dei substrati (vedere paragrafo "raccomandazioni").
- Rimuovere il tappo della bi-cartuccia e spurgare una piccola quantità di prodotto, per assicurarsi che venga estruso lo stesso volume di prodotto sia dalla parte A che dalla parte B della cartuccia.
- Collegare l'ugello miscelatore alla bi-cartuccia e dispensare una quantità di adesivo sufficiente per garantire parità di miscelazione tra parte A e B all'interno del mixer.
- Applicare l'adesivo su una delle due superfici da incollare ed assemblare i componenti con molta cura.
- Rimuovere la colla in eccesso prima della sua polimerizzazione.
- Lasciare reagire l'adesivo il tempo necessario affinché sviluppi una resistenza sufficiente alla manipolazione.
- Note per l'utilizzatore: Il tempo aperto è il periodo di tempo utile per il posizionamento dei particolari da assemblare dopo l'applicazione dell'adesivo e che garantisce una buona bagnabilità delle superfici. Il tempo di fissaggio è invece il tempo minimo richiesto per raggiungere una resistenza al taglio per sovrapposizione  $\geq 1,40$  MPa. Il volume dell'adesivo e la temperatura di applicazione hanno effetto diretto sul tempo aperto accelerando o rallentando la reazione esotermica. Alte temperature ed alti volumi velocizzano la reazione di fissaggio, basse temperature e sottili strati di adesivo rallentano questo processo.

## IMPIEGO E PROPRIETÀ

- Utilizzato per l'incollaggio di elementi di fissaggio in metallo per pezzi stampati in composito.
- Adatto per l'incollaggio di metalli senza l'utilizzo di primer superficiali specifici.
- Utilizzato nel settore automotive per il fissaggio di pannelli in fibra di carbonio e per l'incollaggio dei termoplastici.
- Indicato per il fissaggio di VTR nel settore nautico.
- È inoltre indicato per l'incollaggio di metalli dissimili nel settore dei rimorchi
- Utilizzato per la riparazione di crepe e riempimento.
- Rapida polimerizzazione.
- Eccellente resistenza alla fatica, agli urti e ai carichi d'urto.
- La sua elevata tixotropia facilita l'applicazione su superfici non livellate (non cola).
- Buona resistenza agli acidi e alle basi ed ai solventi idrocarburici
- Ottima adesione su differenti substrati, anche con spessori di colla molto ridotti

## RACCOMANDAZIONI

### Preparazione del substrato

I substrati devono essere ben puliti, asciutti e privi di olio, grasso e polvere che certamente possono incidere sulla qualità dell'incollaggio. Per la pulizia utilizzare alcol isopropilico MK-WIPES, MK Sol-Neo o MK Sol-13 in accordo alle locali regolamentazioni. Sgrassare le superfici in PVC e alluminio con un solvente non grasso quale l'Acetone. Controllare la compatibilità dei solventi con il substrato da incollare. Sabbiare o abraderne meccanicamente, se necessario, le superfici da incollare.

## PRECAUZIONI E UTILIZZO

I prodotti Mastikol® devono essere impiegati attenendosi alle precauzioni normalmente adottate per il trattamento delle sostanze chimiche. Si raccomanda di indossare guanti di gomma o di lattice e di proteggere adeguatamente gli occhi. Pulire a fondo la pelle al termine del turno di lavoro con acqua calda e sapone. L'uso di solventi è sconsigliato. Asciugarsi con tovaglie di carta. Si raccomanda di ventilare bene la zona di lavoro.

Queste precauzioni sono riportate in modo dettagliato nelle Schede di Sicurezza relative ai singoli prodotti e ad esse occorre fare riferimento per informazioni complete

## STOCCAGGIO E PACKAGING

Può essere conservato per nove mesi nei contenitori originali sigillati mantenuti in ambiente fresco ed asciutto.

Le temperature di stoccaggio devono essere comprese tra i 11°C e 23°C. Uno stoccaggio prolungato ad una temperatura superiore ai 23°C ridurrà la data di scadenza. Evitare il contatto diretto con la luce del sole.

Bi-Cartucce da 50 | 490 ml + mixer

Fusti da 20 LT | 200 LT per utilizzi industriali.

### NOTE

Le informazioni, in modo particolare, le raccomandazioni relative alle applicazioni e l'utilizzo dei prodotti Mastikol®, sono dati in buona fede e si basano sulla conoscenza ed esperienza attuale dei prodotti, quando adeguatamente conservati, maneggiati ed applicati in condizioni normali. Mastikol® non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul metodo.

Spetta al cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Mastikol®, nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o di adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti Mastikol®. Si declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto.

**MASTIKOL SRL**

VIA CIRCONVALLAZIONE, 186/B - 10026 SANTENA (TORINO) - ITALY  
P: +39 0119493746 W: WWW.MASTIKOL.COM E: MASTIKOL@MASTIKOL.IT

PROFESSIONAL BONDING SOLUTION